

RENOFORM UBO 1679/1

PI 2-4301

Popis

RENOFORM UBO 1679/1 je vodou nemísitelné tvářečí mazivo pro beztržiskové opracování oceli a neželezných kovů, především při lisování a hlubokém tažení.

RENOFORM UBO 1679/1 obsahuje uhlovodíky bez obsahu aromátů v kombinaci se syntetickými estery a vysoce účinnými antioxidačními přísadami.

Použití

RENOFORM UBO 1679/1 se používá nezředěný a lze jej nanášet válečkováním, ponořováním nebo nakapáváním.

Po odpaření rozpouštědla neutrálního zápachu bez obsahu aromátů zanechává sotva znatelný film, který ani po delší době netvrdne.

Charakteristika

Dobrá snášenlivost s mnoha systémy laků umožňuje ve většině případů lakování bezprostředně po tažení bez předchozího očištění.

Snášenlivost laků nebo jiné povrchové vrstvy s mazivem RENOFORM UBO 1679/1 by měla být předem odzkoušena.

Pokud je vyžadováno čištění dílů, doporučujeme použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot 0 až + 30 °C.

Upozornění:

Látky obsažené v mazivu RENOFORM UBO 1679/1 se po určité době zabarví, takže produkt nevykazuje pevnou charakteristickou barvu. Toto zabarvení však nikterak neovlivňuje účinnost produktu.

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá, nažloutlá až hnědá kapalina	
Zápach	-	velmi mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	63	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	4,0	DIN 51 562
Hořlavost	-	3. třída nebezpečnosti	ČSN 65 0201